УТВЕРЖДАЮ
Директор ХО «Тасин хасыл»

_____Султанов А.Ч.
«___» _____2024г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL CHARACTERISTICS

“IZOROLL” ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА / “IZOROLL” WATER PROOFING MEMBRANE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL CHARACTERISTICS	СТАНДАРТ / STANDARDS	ЕД. ИЗМ / UNITS	P3000	P3000AL	P4000	P4000AL	PK3000	PK3500	PK4000	P2500	P2500AL	C2000	C2500	C2500AL	C3000	C3000AL
Основа / Reinforcement	-	-	Полиэстер /Polyester felt									стекловолокно / Fiberglass				
Толщина / Thickness	TDS-30547-97	мм	3	3	4	4	3	3,5	4	2,5	2,5	2	2,5	2,5	3	3
Ширина / Length	TDS-30547-97	м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Длина / Width	TDS-30547-97	м	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	10	10	10	10
Теплостойкость / Heat flow	TDS-2678-94	°C	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120
Изгиб в холоде / Cold flexibility	TDS-2678-94	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Водонепроницаемость / Water empermeability	TDS-2678-94	-	Absolute	Absolute	Absolute	Absolute	Absolute	Absolute	Absolute	Absolute	Absolute	Absolute	Absolute	Absolute	Absolute	Absolute
Прочность на растяжение (длина/ширина) / Tensile strength (Trans//Long.)	TDS-2678-94	N/5см	600/400	600/400	700/500	700/500	600/400	700/500	700/500	600/400	600/400	400/200	400/200	400/200	400/200	400/200
Относительное удлинение при разрыве (длина/ширина) / Elongation at break (Trans//Long.)	-	%	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Верхнее поверхностное покрытия / Appearance surface	-	-	PE	AL	PE	AL	SLATES	SLATES	SLATES	PE	AL	PE	PE	AL	PE	AL
Нижнее покрытия / Appearance underside	-	-	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE