



Polpan KZ
040700, Казахстан, Алматинская область, Илийский район,
поселок Отеген-Батыр, ул. Калинина 17 "Б"
Тел: +7 727 387-95-59
www.polpan.com

POLPAN ELASTOBIT ЕКР 4.0

Номер документа: PDS-213-00
Дата опубликования: 03.07.2017 Дата редакции: -

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Эластомерный нефтяной битум, модифицированный добавлением термопластичных каучуков			
ПРИМЕНЕНИЕ	Используется как нижний и промежуточный слой для гидроизоляции крыш и террас. Применяется также для защиты от воды и влаги нижних и подвальных этажей.			
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	Наплавляемый. Пожалуйста, обратитесь к буклету по монтажу.			
ВЕРХНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ	Крупнозернистая посыпка (гранулят, сланец)			
НИЖНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ	Полиэтиленовая пленка			
ОСНОВА	Полиэстер			
ХРАНЕНИЕ	Беречь от прямых солнечных лучей, хранить в вертикальном положении.			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Является гидроизоляционным материалом. Может использоваться в естественных условиях.			
ТЕСТ	МЕТОД	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
ТОЛЩИНА	TS EN 1849-1	мм	±0,2	3,8
МАССА	TS EN 1849-1	кг/м ²	±0,3	4,95
ГИБКОСТЬ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ (ВЕРХНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ/НИЖНЯЯ)	TS EN 1109	°C	мин.	-20
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ (<2мм)	TS EN 1110	°C	мин.	95
РАЗРЫВНАЯ СИЛА (В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ)	TS EN 12311-1	N/50мм	-10% ; '+30%	500
РАЗРЫВНАЯ СИЛА (В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ)	TS EN 12311-1	N/50мм	-10% ; '+30%	350
ПЕНЕТРАЦИЯ 25 °C	TS EN 1426	dмм	-	40
ПЕНЕТРАЦИЯ 50 °C	TS EN 1427	dмм	макс.	100
ТОЧКА РАЗМЯГЧЕНИЯ	TS ISO EN 1427	°C	мин.	110

BF/ 14-17-0